

UAB „SCHOMBURG Baltic
Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas
Tel./Fax. +370 37 302151
info@schomburgbaltic.eu

Techniniai duomenys ir instrukcija

SAVEMIX 4000 (BV)

Betono plastifikatorius normalios konsistencijos gaminiams

SAVEMIX 4000 (BV) naudojamas:

- prekiniam betonui ;
- betonui, kuris maišomas tiesiai statybos aikštelėje ;
- produktas padeda pasiekti įprastinę betono konsistenciją ir pagerina tiek šviežio betono, tiek ir betono gaminių savybes;
- visoms įprastinėms betono rūšims konsistencijos klasė iki F3
- akivaizdžiam matomam betonui;
- pumpuojamam betonui.

Savybės:

Kai SAVEMIX 4000 (BV) naudojamas prekinio betono gamyboje, pagerina cemento dispergavimą ir tokiu būdu ryškiai sumažina šviežio betono struktūros frikciją. Kai prekinis betonas pagaminamas su SAVEMIX 4000 (BV), jis lengviau transportuojamas, jį lengviau išpumpuoti, išlieti ir sutankinti. Jo dėka sutaupyta vandens potencialas įgalina sumažinti vandens/cemento vertę prie tos pačios konsistencijos arba net pagerinti konsistenciją prie tos pačios vandens/cemento vertės.

Techniniai duomenys:

Bazė	lignosulfonatas
Spalva	tamsiai ruda
Konsistencija	skystis
Tankis	1,14 g/cm ³
Vandens pažeidžiamumo klasė	1 (pačių vertinimas)
Darbinė temperatūra	nuo +5°C
Sandėliavimas	saugoti nuo šalčio, ir nešvarumų
Galiojimas	12 mėn. prie +20°C originalioje taroje

Tiekiamą tara	1100 l konteineris
	200 l statinė
	25 l bakelis

Dozavimas:

Rekomenduojamas dozavimas: 0,2 – 1,1%
Kiekis priklauso nuo receptūros ir cemento reaktyvumo. Visada reikia daryti vietinius bandymus.

Naudojimas:

SAVEMIX 4000 (BV) įterpiamas tiesiai į gatavą mišinį arba užmaišomas kartu su vandeniu (priklausomai nuo maišyklės tipo). Optimaliausias veiksmingumas visada geriausiai atsiskleidžia, kai naudojama tiesiogiai į gatavą mišinį kaip paskutinis komponentas. Bet visada reikia skirti pakankamai laiko, kad betono priedas gerai betono masėje išsimaistyti.

Ypatingos nuorodos:

Pagal DIN V 18998 nekoroduoja plieno.
Prieš naudojimą visada patikrinti atitikties dokumentus pagal galiojančias šalyje normas.

Sertifikatai:

Plastifikatorius pagal
PN EN 934 – 2:2009:T2

Saugumo nuorodos:

Prašome laikytis galiojančios ES saugos duomenų lapo reikalavimų!